

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW

Beskrivelse

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW er en fiberarmeret, cement-baseret, selvudjævnende afretningsmasse specielt beregnet til udlægning sammen med Roth QuickTemp ClimaComfort® system-plade eller Roth QuickTemp Compact® system.

Teknisk beskrivelse

Vand tilførsel:	4,5 - 5,0 liter/25 kg
Blandingstid:	2 - 4 minutter
Materialeforbrug:	1,7 kg pr. m ² Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW pr. mm
Største kornstørrelse:	Max 1 mm
Udlægnings tykkelse:	10 - 50 mm
Trykfasthed efter 28 døgn:	> 30 MPa
Trækfasthed efter 28 døgn:	> 6 MPa
Tørretid (ved +20°C, 50% RF):	1 døgn pr. cm lagtykkelse
Anvendelsestemperaturen:	+10 - +25°C.

Udflydningen skal være 155 - 165 mm (SS 923519).

Klassificering i henhold til EN 13813:

Tryk:	C30
Trækfasthed:	F6
Krympning efter 28 døgn:	< 0,04%
Vedhæftning til primet beton:	> 1,5 MPa
Åben arbejdstid:	ca. 30 min
Gangbar:	2 - 5 timer
Belægning af fliser:	1 døgn
Belægning af trægulv:	3 døgn

Opbevaring

Opbevares tørt. Bør anvendes indenfor 12 måneder efter produktionsdato.
VVS-nr. 339349.825

ADVARSEL

Cement 1 - 5%.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Indånd ikke pulver.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.



Produktet er ikke klassificeret som farligt affald. Spild og forurening bør undgås. Indhold/emballage bortskaffes via en godkendt affaldsordning i overensstemmelse med lokale myndigheders eventuelle krav.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.