



DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag og facade er dele af bygningen, der er særlig stresset af vejret. Sol, vind, regn og Sne, såvel som permanent fugt (i skov eller skygge lag) påvirker bygningens konvolut. Forurening og aflejringer (fx støv, blade, nåle, fouling osv.) kan forringe funktionen og udseendet af Tagbeklædning, facade eller tagdræning (fx blokering). Selvom PREFA-produkter generelt er ringe vedligeholdelse, kan vedligeholdelse og service reducere omkostningerne. Livet på alle pladder er øget (se også ÖNORM B3521-1, Appendiks A). Derfor er det også tilrådeligt at PREFA-produkter med jævne mellemrum eller efter ekstreme vejrforhold også at opdage eventuelle mulige ændringer i god tid og fjerne dem. Selv vedligeholdelsesled som silikone eller cement ledd kræver passende aldring af tætningsmidlerne (Adhæsion til substratet) af en fornyelse.

UNDVIKLING AF OPTISKE INSKYDELSE

OPBEVARING OG TRANSPORT

De lagrede varer skal beskyttes og opbevares "tørre". Vådtrum skal undgås. Bestandene skal være fra alkaliske påvirkninger (mørtel, beton, kalk eller cementstøv osv.) og alkali eller syrevæsker, salt (f.eks. Road salt). For tæt pakket aluminiumsdele eller aluminiumsvalser skal det bemærkes, at der igennem Vand (fx ved kondensat eller fugt), oxidationsfænomener i form af sorte eller hvide pletter kan danne. Livslængden påvirkes ikke, medmindre yderligere kemiske påvirkninger fører til det. Der er imidlertid en betydelig indflydelse på det visuelle indtryk. En kortvarig opbevaring (< 2 uger) i Udendørs er muligt, hvis de opbevarede varer med passende luftgennemtrængeligt dæksel mod nedbør, sved og Splash vand er beskyttet. Bemærk: Fabrikantens emballage er kun en beskyttende emballage til transport.

TIPS TIL RENGØRING

1. PREFA COLOR ALUMINIUM

FOR LET KONTAMINATION SOM Z. Blade, Støvlag, ELLER LIGNENDE

- Børster med bløde børster
- Ryd vand
- Rengøringsmidler eller plejemidler, der passer til bilmaling (fabrikantens anvisninger for rengøringsmidler skal overholdes!)



TIL STRONG KONTAMINATION SOM Z. ADHESIVE resider, olier eller fedtstoffer

- Traditionel bilpoleret, egnet universalreenser (f.eks. Easy Clean fra Innotec)? producentens anvisninger
- af rengøringsmidlerne skal overholdes!
- På kort sigt kan alkohol anvendes.

KONKLUSION:

- Skyl grundigt med rent vand efter brug af hvert rengøringsmiddel
- Udfør ikke rengøring i direkte sollys!
- Overhold de respektive rengøringsagentes forarbejdninginstruktioner og producentens anvisninger!
- Under ingen omstændigheder acetone, nitrofortynding eller lignende opløsningsmidler og ingen produkter med skrubende effekt
- Brug rengøring!
- Ved kedelige farver kan polering forårsage ændringer i tekstur eller glans.
- Forsøg først rengøringsmiddel og rengøringsmetode på ikke-synlige dele.
- Reparér ikke de resulterende fine ridser med maling (farveforskelle på lang sigt er mulig).
- Ved rengøring af glas, facader, terrasser mv., Som er i umiddelbar nærhed af folier, gælder for deres rengøring også ovennævnte punkter.

2. ALUMINIUM BLANK

Bare aluminium er et naturprodukt, som skyldes indflydelse af vand og ilt Oxydationsschutzschicht former. Fugtige hænder eller vaskemidler favoriserer denne naturlige proces og bly til markeringer (oxidationsfænomener) på den bare overflade.

FORSIGTIG: Bart aluminium har en rullende struktur og har generationsrelaterede spor af friktion (på grund af skæring, opdeling, Winding), som praktisk talt ikke kan fjernes. Disse rullende og gnidningsmærker skal accepteres som et typisk udseende. Ved forarbejdning af aluminiumtråd kan fine ridser også forekomme. Resultatet af fine sporer af forarbejdning eller oxidationspletter er vanskeligt at forbedre i eftertid. Polering eller Slibning forårsager en ændring i rullende struktur og forbedrer normalt ikke udseendet. under ingen omstændigheder Det kan forsøges at fjerne dette udviklede lag ved at bruge vaskemidler af enhver art.

Rengøringen skal kun foretages med klart vand (damprens 50 ° C). Afhængigt af vejrforholdene og den kemiske opførsel af forskellige stoffer (lime, Cement, svovl osv.).



3. FORBRUG (ALGAE, FLECHTEN, MUSHROOMS AND MOOSE)

Algerne og mosdannelse kan under visse grænsevilkår på alle overflader som træ, glas, beton, Plaster, metal (undtagelse giftig indflydelse på kobber) forekommer. Dette gør nøgne eller båndbelagte Aluminiumplader ingen undtagelse. Fumitory favoriserede steder på bygningen er hvor træer i nærheden, dugge, lav-sol placeringer og / eller permanent høj luftfugtighed er til stede. En anden kendsgerning er det Objektrelaterede alle efterfølgende isolerede bygningskonstruktioner reducerer varmestrømmen til ydersiden og dermed Forsink tørringsfasen af byggekuvertens overflade. Forekomst af vegetation af enhver art må kun forventes under egnede miljøforhold. Hvis en begunstiger faktor væk, er der ingen fouling. Alger, lav og mos er i grunden kun en visuel forringelse af udseendet eller a naturlige ting og ikke føre til nogen indflydelse af vores produkter på materialet. Det er ejerens beslutning og efter eget skøn, hvis der er nogen rengøring af det berørte område er initieret.

RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPTISKE VIRKNINGER PÅ AFLEJRING:

Ved aflejring skylles der med en damprenser (maks. 50 ° C) med tilsætning af bionedbrydeligt, maling-kompatible rengøringsmidler (bilmaling rengøring) være vellykket. Tilsvarende et kommercielt algaecid mod Alger og et fungicid mod svampe anvendes. Formålet med denne behandling er at dræbe de resterende sporer og andre celler af mikroorganismer.

Ved brug af kemikalier skal det sikres, at de ikke kommer i jorden af miljømæssige grunde og Rengøringsmidlet med maling og aluminium er kompatibelt. (Fabrikantens retningslinjer og datablad for kemikalien Overhold produkt) Skyl grundigt med rent vand efter rengøring. På gadekuld - salt på facader anbefaler vi regelmæssig rengøring med klart vand (mindst en gang om året efter vinteren). Derefter grundigt rengøres gulvet på grund af sprøjt vandet!

KONKLUSION:

- Produktet, der er kendt for os AGO Quart (juli / august 2017), har ingen virkning på maling eller Aluminium.
- Der er ingen permanent beskyttelse efter en vellykket rengøring. Det kan være nødvendigt at Gentag rengøringsprocessen efter en vis tid.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VORES PRODUKTER ANGIVES IKKE I PREFE-GARANTIE.